

 GLASS Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH  Werk Stolberg LAB	<u>Prüfbericht</u> zu Prüfspezifikation 02LAB.....PSP69 <u>Überprüfung der Neutralität von Klebern mit</u> <u>der Produktion</u> <u>SGGD MIRALITE EVOLUTION</u>	Datum: 12.01.05 Seite: 1 von 1 Verteiler: Kunde, KS, SBL, SML
--	---	---

Probenbezeichnung: Würth Spiegelkleber

Charge A:4041 5091/DB 1005

Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co KG.

Probeneingang: Probeneingang mit Schreiben v. 15.10.04

Probenansatz:

Der Probenansatz erfolgte am 05.11.04. Nach einer Aushärungszeit von fünf Tagen erfolgte der Einsatz in das Schwitzwasserkonstantklima DIN 50017 und in den Wärmetest. Verklebt wurden Spiegel SGGD vom 01.10.04 mit Lacksystem V und Spiegel vom 04.10.04, Lacksystem FA.

Testergebnisse:

Wärmetest 16h bei 100° C Objekttemperatur

Keine Flächenkorrosion der Reflexionsschicht,
keine Veränderung der Lackschichten bei beiden Lacksystemen.

Schwitzwasserkonstantklima DIN 50017 KK - 480h

Keine Flächenkorrosion der Reflexionsschicht,
keine Veränderung der Lackschichten bei beiden Lacksystemen.

Zusammenfassung:

Der getestete Kleber ist nach unserer Auffassung zur Verklebung mit SGGD Miralite Evolution geeignet.