

# Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 555 43035/1 vom 17. März 2010

## Prüfung nach DIN EN 204 – D4



**Auftraggeber** **Adolf Würth GmbH & Co. KG**  
Reinhold-Würth-Straße 12-17

74653 Künzelsau

**Auftrag** Mit dieser gutachtlichen Stellungnahme wird festgestellt, dass durch die Identitätserklärung vom 17. Februar 2009 und einer Vollmacht vom 16. Februar 2010 die Ergebnisse der Prüfung nach DIN EN 204 eines Klebstoffes aus dem Prüfbericht 505 37117/1 auf den Klebstoff mit der Produktbezeichnung „1K-Holzkalteim D4“ übertragbar sind.

**Ergebnisse** Die Auswertungen der ermittelten Teilergebnisse aus dem Prüfbericht vom 13. Oktober 2008 sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Beanspruchungsgruppe	Lagerungsfolge	Mindestwert lt. EN 204 in N/mm <sup>2</sup>	Mittelwert der Klebfestigkeit in N/mm <sup>2</sup>
D4	1	≥ 10	11,2
D4	3	≥ 4	6,8
D4	5	≥ 4	4,3

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurden die Anforderungen der DIN EN 204 Beanspruchungsgruppe D4 für den Klebstoff „1K-Holzkalteim D4“ erfüllt. Er darf somit bezeichnet werden mit

### Klebstoff DIN EN 204 – D4.

ift Rosenheim  
17. März 2010

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Dr. Ing. Odette Moarcas  
Prüfingenieur  
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik