













DÜBEL TEKNIĞİ

KİMYASAL DÜBELLER



Kimyasal Dübelller	Zemin Cinsi				Yük Tipi		Delik Açma Tekniği			Kürleşme Hızı	
	Beton Zemin		Gaz Beton Duvar	Boşluklu Tuğla Duvar	Ağır Yük	Orta Yük	Karot	Darbeli	Darbesiz	Hızlı	Yavaş
 <p>• 385ml çift komponentli stiren içermeyen saf epoksi.</p> <p>• C20/25 ile C50/60 beton sınıflarındaki bina uzantıları, tavan ve duvar bağlantıları, yapısal güçlendirme, sonradan ilave edilen balkon ve saçaklar için uygundur.</p> <p>• Ø8-32mm aralığındaki inşaat demiri, M8-30mm aralığındaki rotların ankrajlanması için uygundur.</p> <p>• Sulu ya da nemli delik yüzeyi ile karot kesimi (sulu kesim) yapılmış pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir.</p> <p>• +5°C ile +40°C'deki zemin sıcaklıklarında uygulanabilir.</p> <p>• Kartuşlar, statik karıştırıcı ucu değiştirilerek ya da kartuş kapağı ile yeniden kapatılarak son kullanma tarihine kadar ve özel tabancası ile kullanılabilir(Art.Nr.:0891009)</p> <p>• Raf ömrü +5°C ile +25°C arasında 24 ay olup ürünün rengi kırmızıdır.</p> <p>WIT PE 500</p> <p>Art.-Nr.: 0903 480 001</p>											
	✓	✓			✓		✓	✓			✓
											
 <p>• 300ml çift komponentli stiren içermeyen vinil ester bazlı kimyasal dübel</p> <p>• C20/25 ile C50/60 beton sınıflarındaki bina uzantıları, tavan ve duvar bağlantıları,yapısal güçlendirme, sonradan ilave edilen balkon ve saçaklar için uygundur.</p> <p>• Ø8-32mm aralığındaki inşaat demiri, M8-30mm aralığındaki rotların ankrajlanması için uygundur.</p> <p>• Nemli ya da kuru delik yüzeylerde kullanılır, karot kesimi (sulu kesim) yapılmış pürüzsüz yüzeylerde kullanılamaz.</p> <p>• -10°C ile +35°C'deki zemin sıcaklıklarında uygulanabilir.</p> <p>• Kartuşlar, statik karıştırıcı ucu değiştirilerek ya da kartuş kapağı ile yeniden kapatılarak son kullanma tarihine kadar standart kartuş tabancaları ile kullanılabilir.</p> <p>• Raf ömrü +5°C ile +25°C arasında 12 ay olup ürünün rengi gridir.</p> <p>WIT VM 250</p> <p>Art.-Nr.: 0903 450 201</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
											
 <p>• 420ml çift komponentli stiren içeren epoksi akrilat bazlı kimyasal dübel</p> <p>• Çatlaksız beton, boşluklu-boşluksuz tuğla, doğal taş zemin yüzeylerinde kullanıma uygundur.</p> <p>• M8-20mm aralığındaki rotların ankrajlanması, korkuluk ve küpeşte bağlantıları için uygundur</p> <p>• Nemli ya da kuru delik yüzeylerde kullanılır, karot kesimi (sulu kesim) yapılmış pürüzsüz yüzeylerde kullanılamaz.</p> <p>• +5°C ile +35°C'de ki zemin sıcaklıklarında uygulanabilir</p> <p>• Kartuşlar, statik karıştırıcı ucu değiştirilerek ya da kartuş kapağı ile yeniden kapatılarak son kullanma tarihine kadar özel kartuş tabancaları ile kullanılabilir (Ar. Nr.:089145010)</p> <p>• Raf ömrü +5°C ile +25°C arasında 18 ay olup ürünün rengi gridir.</p> <p>WIT EA 150</p> <p>Art.-Nr.: 5918 300 420</p>	✗	✓	✓	✓	✗	✓					
							✓	✓		✓	